

# Proizvodnja opeka s korištenjem pročišćene vode i mulja

mag. appl. chem. Morana Drušković



HRZZ "IP2019-04-1169"



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
GRAĐEVINSKI FAKULTET

# OPEKA



- Lako dostupan građevinski proizvod dobrih mehaničkih svojstava
- Glavni zahtjev koji treba zadovoljiti je trajnost
- Materijalna uporaba pročišćenih otpadnih voda u proizvodnji opekarskih proizvoda
- Korištenjem mulja iz procesa pročišćavanja kao dodatka u proizvodnji opeka dobiva se:
  - Lakši proizvod
  - Imobiliziraju se teški metali
  - Zbrinjava se otpadni mulj

# CILJ ISTRAŽIVANJA

1. Ispitati mogućnost i opravdanost primjene tehnološke vode u procesu proizvodnje opekarskih proizvoda
2. Određivanje optimalnih uvjeta ugradnje generiranog mulja iz hibridnog postupka pročišćavanja zauljenih otpadnih voda u opeku uz tehničko-ekološku valorizaciju proizvedene opeke

# MATERIJALI

- Pročišćena otpadna voda (tehnološka) dobivena hibridnim procesom pročišćavanja




- Mulj generiran hibridnim procesom pročišćavanja



- Glina



# TERMIČKA OBRADA GLINE I MULJA GENERIRANOG U PROCESU PROČIŠĆAVNJA ZAULJENIH OTPADNIH VODA



# Različite vrste mulja korištenog kao zamijene dijela gline u proizvodnji laboratorijskih opeka




Konvencionalno  
sušen, 105°C



Žaren u peći, 550°C



Dekantiran mulj




Mikrovalno sušen,  
100-600 Wh

# KARAKTERIZACIJA GLINE I MULJA GENERIRANOG U PROCESU PROCIŠĆAVANJA ZAULJENIH OTPADNIH VODA

Ispitivanje	Institucija
Oksidni sastav	IRB
Raspodjela veličine čestica	IRB
Sadržaj elemenata	IRB
Diferencijalna pretražna mikroskopija (FE-SEM)	TTF



# KORIŠTENJE PROČIŠĆENE VODE I/ILI MULJA GENERIRANOG U PROCESU PROČIŠĆAVANJA



# ISPITIVANJE EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAKU TIJEKOM PEČENJA OPEKA


- Praćenje emisija lebdećih čestica
- Praćenje emisija plinova:
  - Kisik ( $O_2$ )
  - Ugljikov (II) oksid (CO)
  - Ugljikov (IV) oksid ( $CO_2$ )
  - Dušikov (II) oksid (NO)
  - Dušikov (IV) oksid ( $NO_2$ )
  - Dušikovi oksidi ( $NO_x$ )



Testo 340

# ISPITIVANJE UZORKA MODIFICIRANIH OPEKA

Ispitivanje	Institucija
Tlačna čvrstoća	GF
Vodoupojnost opeka	GF
Početno upijanje vode	GF
Upijanje vode kuhanjem tijekom 5h	GF
Određivanje geometrijskih svojstava	GF
Diferencijalna pretražna mikroskopija (FE-SEM)	TTF
Udio topivih soli	Cemtra
Elektrovodljivost vodenog eluata	Cemtra




# Laboratorijske opeke

Opeka	Glina (%)	Voda (%)	EMMH (%)	Tekućina/krutina
0%	100	31	0	0,31
1%-KON	99	29	1	0,29
3%-KON	97	30	3	0,30
5%-KON	95	31	5	0,31
10%-KON	90	30	10	0,30
20%-KON	80	32	20	0,32
1%-ŽAR	99	29	1	0,29
3%- ŽAR	97	30	3	0,30
5%- ŽAR	95	29	5	0,29
10%- ŽAR	90	29	10	0,29
20%- ŽAR	80	30	20	0,30
1%-MIKRO	99	30	1	0,30
3%- MIKRO	97	31	3	0,30
5%- MIKRO	95	30	5	0,30
10%- MIKRO	90	30	10	0,30
20%- MIKRO	80	31	20	0,30
1%-DEK	99	23	1	0,23
5%- DEK	95	20	5	0,20
10%- DEK	90	16	10	0,16
20%- DEK	80	10	20	0,10
100% G-DEK	100	0	30	0,30
EK voda	100	31	0	0,30
EK voda+5%KON	95	30	5	0,30
EK voda-3	100	32	0	0,32
EK voda-4	100	30	0	0,30
EK voda-6	100	31	0	0,31




# REZULTATI

- Tlačna čvrstoća



- Početne apsorpcije vode



# Rezultati analiza krutih uzorka-opeka

Teški metali	Opeka			
	Kontrolna	EK mulj	EK voda	EK mulj + EK voda
<b>K (%)</b>	1.95	1.72	1.63	1.89
<b>Ca (%)</b>	0.28	0.29	0.21	0.3
<b>Fe (%)</b>	4.38	4.98	4.26	5.02
<b>Ti (ppm)</b>	6311	6024	6224	6268
<b>V (ppm)</b>	168.9	154.7	155.1	155.1
<b>Cr (ppm)</b>	126.62	115.8	97.1	97.1
<b>Mn (ppm)</b>	436	480	412	417
<b>Ni (ppm)</b>	46.6	64.9	50.5	44.9
<b>Cu (ppm)</b>	40	33	30	29
<b>Zn (ppm)</b>	102.3	105.5	88.5	104.3
<b>Ga (ppm)</b>	21.4	19.4	21.8	20
<b>As (ppm)</b>	22.3	18.4	19.6	18.8
<b>Br (ppm)</b>	< MDL	< 0.5	< MDL	< MDL
<b>Rb (ppm)</b>	140.7	127.5	140.2	136.4
<b>Sr (ppm)</b>	92	82	89	86
<b>Y (ppm)</b>	97.2	90.8	95.3	92.3
<b>Zr (ppm)</b>	525	487	529	455
<b>Pb (ppm)</b>	39.2	30.1	30.7	31.1
<b>Th (ppm)</b>	14.87	17.05	16.12	16.92

Parametar	Kontrolna	EK mulj	EK voda	EK mulj + EK voda
Tlačna čvrstoća (N/mm <sup>2</sup> )	50	41	58	45
Početna apsorpcija vode ( g /(mm <sup>2</sup> *min))	0,11	0,08	0,07	0,07
Vodoupojnost (%)	14,45	14,84	13,97	14,9
Određivanje upijanja kuhanjem 5h (%)	15,11	15,95	14,4	15,63
Koeficijent zasićenja	0,96	0,91	0,97	0,95




# ZAKLJUČAK

- Najbolje vrijednosti tlačne čvrstoće pokazale su opeke sa korištenim vodenim muljem generiranim iz procesa pročišćavanja zauljenih otpadnih voda
- Proizvedene opeke sa dodatkom pročišćene vode i/ili mulja generiranog tijekom hibridnog postupka pročišćavanja zauljenih otpadnih voda pokazale su dobra svojstva
- U proizvedenim opekama nije došlo do značajnih promjena u koncentracijama teških metala
- U danjem istraživanju potrebno provesti opeke s elektrokemijskim muljem sušenim mikrovalnim zračenje
- Potrebno provesti eksperimente izluživanja teških metala

# Hvala na pažnji!



Ovaj je rad financirala Hrvatska zaklada za znanost u okviru projekta "IP-2019-04-1169-Zbrinjavanje pročišćenih zaumljenih otpadnih voda i mulja s UPOV-a u opekarskoj industriji – proizvodnja novog opekarskog proizvoda u okviru kružne ekonomije".



INDELOOP



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
GRAĐEVINSKI FAKULTET

