

**Sede:**

Via G. Brasi, 4 - 24065  
**Lovere** (BG) - Italy  
Tel: +39 (035) 962104  
Fax: +39 (035) 983505  
info@tecnosidersrl.com  
www.tecnosidersrl.com

C.F. e P. IVA: 01 702 080 167  
Azienda conforme Norma UNI EN ISO 9001:2000

**Depositi:**

Via Virgilio, 3d/3e - 24060  
**Gorlago** (BG) - Italy  
Tel e Fax: +39 (035) 953615

Stoccaggio e lavorazione  
Via Colombera, 14 - 30020  
**Quarto D'Altino** (Ve) - Italy

## BAUXITE CALCINATA

### 1/8 MM

Parametro	Valore TIPICO
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	85.00 % MIN
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2.10 % MAX
TiO <sub>2</sub>	4.00 % MAX
SiO <sub>2</sub>	9.00 % MAX
B.D.	3.10 g/ccm MIN
H <sub>2</sub> O	0.50 % MAX
1-8 mm	90.00 % MIN

Lovere 14/05/2019

**TECNOSIDER S.P.A.**  
Consulenza, Assistenza e Vendita  
materiali prima per Aluminati  
Via G. Brasi, 4 - 24065 LOVERE (BG) - Italy  
Tel: +39 (035) 962104  
Fax: +39 (035) 983505  
C.F. e P. IVA: 01 702 080 167