

Sede:

Via G. Brasi, 4 - 24065
Lovere (BG) - Italy
Tel: +39 (035) 962104
Fax: +39 (035) 983505
info@tecnosidersrl.com
www.tecnosidersrl.com

C.F. e P. IVA: 01 702 080 167
Azienda conforme Norma UNI EN ISO 9001:2000

Depositi:

Via Virgilio, 3d/3e - 24060
Gorlago (BG) - Italy
Tel e Fax: +39 (035) 953615

Stoccaggio e lavorazione
Via Colombera, 14 - 30020
Quarto D'Altino (Ve) - Italy

BAUXITE CALCINATA

1/8 MM

Parametro	Valore TIPICO
Al ₂ O ₃	70.00 % MIN
Fe ₂ O ₃	2.50 % MAX
TiO ₂	4.00 % MAX
SiO ₂	24.00 % MAX
B.D.	2.70 g/ccm MIN
H ₂ O	0.50 % MAX
1-8 mm	90.00 % MIN

Lovere 14/05/2019

TECNOSIDER S.P.A.
Consulenza, Assistenza e Vendita
materiali prima per Aluminati
Via G. Brasi, 4 - 24065 LOVERE (BG) - Italy
Tel: +39 (035) 962104
Fax: +39 (035) 983505
C.F. e P. IVA: 01 702 080 167