

TECHNICAL DATASHEET

Microflex

Microflex® Fine
Microflex® Medium
Microflex® Base



UNE - EN 13813

All the data collected in this document are based on tests carried out in our laboratories

The product should not be used for purposes other than those specified without first having instructions in writing. It is always the user's responsibility to take suitable measures in order to comply with the requirements established in local legislation. Product safety sheets are available for professionals. This technical data sheet will be valid until a new edition appears.

Last edit: 23/10/2023

CEMHER®



Select the language:



[English](#)



[Español](#)



[Français](#)

MICROFLEX - TWO COMPONENT MICROCEMENT

Microflex® is a two-component microcement line, characterized above all by its great flexibility. It can be rolled up like a fabric. Even with multiple, thick layers, we still have a highly flexible material. It has not yet been equaled by any other coating. In addition, it is waterproof, a very important attribute depending on the surface where it is to be applied. Its flexibility makes this microcement the ideal product for buildings or constructions where there is a lot of structural movement.

USES

Microflex® is suitable for the realization of:

- Highly decorative continuous coatings for interior and exterior floors, walls and ceilings.
- Coating of furniture, shelves, kitchen countertops, counters, etc.
- Coating of radiant floors and fireplaces.
- Coating of old ceramic tile coverings.
- Applicable in interior and exterior rooms, as well as in kitchens, bathrooms and terraces.
- Coating of pedestrian pavements in interiors or exteriors on cementitious surfaces.
- Decorative coating for stores, offices, lobbies, showrooms, houses, etc.
- Especially suitable for facades.

METHOD OF USE AND APPLICATION

A. Surface preparation:

Before applying Microflex® microcement, it is necessary to prepare the surface according to the conditions of the support to be applied. Certain applications require specific solutions: Compactec® consolidator for mortars in poor condition, fiberglass mesh, adhesion promoters Puente de Unión 100, vapor barriers or Vapoepox® rising damp barriers. In any case, follow the recommendations of our technicians.

The application surface must be clean and free of grease, the base must be consolidated and in good planimetry conditions.

B. Mix:

Microflex® is mixed with Resinflex® and Toners according to the color selected. To guarantee the properties of the coating, it is essential to respect the ratio between the microcement and Resinflex®:

10kg of Microflex® Fine - Resinflex® - 5L.

20kg of Microflex® Medium - Resinflex® - 8L.

20kg of Microflex® Base - Resinflex® - 8L.

This is mainly the case in metallic or wooden structures, due to expansion and contraction. It is the most suitable microcement to apply on any area with a predisposition to the formation of cracks or fissures, whatever their origin. It can be applied both indoors and outdoors.

It can be combined with any other Cemher microcement line, except Microröck®.

CHARACTERISTICS / BENEFITS

- Continuous decorative pavement of multiple color options.
- Applicable in thicknesses of 0.3 and 5.5 mm.
- High tenacity.
- Excellent adherence on multiple mineral surfaces.
- Quick application and putting into service.
- Can be protected with varnishes.
- No cracking.
- Compensated shrinkage.
- Good resistance to UV rays.
- Excellent workability.
- Breathable coating.

C. Mortar preparation:

The mortar should be prepared in the following way:

1. Pour Resinflex® into a container, add the entire load of pigment corresponding to the amount of microcement to be worked with and mix until a homogeneous colored liquid is obtained.
2. Pour the microcement powder gradually while mixing the product with a mechanical mixer of low revolutions.
3. Mix for at least 2 minutes until a homogeneous and lump-free mixture is obtained.

D. Consumption:

The consumption on surfaces prepared with Microflex® is the following:

The better the levelling and preparation of the surface to be coated, the better the performance and the lower the cost of material and application time. It is advisable to choose the right method for each application.

Microflex® Fine	2m ² /kg
Microflex® Medium	1,7m ² /kg
Microflex® Base	1m ² /kg

E. Preparation coats:

Once the surface has been prepared and is in perfect conditions, apply two coats of Microflex® Base with a metal trowel. Before applying a new coat, let the previous one dry and make a soft sanding with a roto-orbital sander and 40 grain sandpaper, in order to eliminate imperfections.

F. Finishing coats:

Apply two coats of Microflex® Fine, Medium or Base depending on the desired aesthetic finish and spread it with the help of a rubber trowel, using one of the two following techniques:

“Wet on wet”

Microflex® can be worked using the “wet-on-wet” technique, applying the next coat as soon as the first coat no longer has “tack” (when the freshly applied microcement no longer sticks to the fingers when touched). This first coat of Microflex® does not require sanding. If there are any burrs or lumps, these should be removed with the support spatula, removing any excess material. Apply the next coat working on extruded polystyrene boards. Once the material is dry, make a soft sanding with a roto-orbital sander or 220 grit sandpaper in order to eliminate imperfections (as soon as it has changed its tone and is lighter).

“Wet on dry”

Before applying a new coat, let the previous one dry (about 3 hours) and sand gently with a roto-orbital sander or 220-grit sandpaper to remove imperfections.

G. Sealing:

Cemher® microcements should be sealed after hardening within 24 to 48 hours. The coating can be sealed when it has a humidity of less than 5%, the measurement is made with instruments designed for this purpose. Cemher® microcements can be sealed with Hidroprimer® pore sealer primer and Aquamax® water-based or Maxipur® solvent-based varnish. We recommend following the application advice in the technical data sheets carefully.

PRODUCT POT-LIFE

Pot-life of the product is 1 hour at 20°C. We recommend mixing according to the applicator's experience.

TOOL CLEANING

Tools should be washed with water immediately after use. Once the material has hardened, it can only be removed mechanically.

GENERAL TECHNICAL DATA

Type:	One-component microcement
Appearance:	White powder
Minimum temperature of application:	+ 10 °C
Workability (at 20°C):	Approx. 60-90 minutes
Wheeled furniture:	Yes
Suitable for hot water/electric underfloor heating:	Yes/No
pH-range (After 1 day):	12 pH

MICROFLEX TECHNICAL SPECIFICATIONS

	STANDARD	RESULT	
	Determination of emissions into indoor air UNE EN 16516:2018	UNI EN ISO 16000-6:2019	A+
	Thermal conductivity	UNI EN 12664:2002	$\lambda=0,55 \text{ (W/mK)}$
	Reaction to fire classification 1* UNE EN 13501-1:2019	UNI EN 13501-1:2019	Class A1 Class A1 _{FL}
	Determination of adhesion strength UNE EN 13813:2014	UNI EN 13892-8:2003	>4 N/mm ² Class B 4,0
	Impact resistance UNE EN 13813:2014	UNI EN 6272-2:2012	>20 Nm IR 20
	Determination of the surface hardness 1* UNE EN 13813:2014	UNI EN 13892-6:2003	>150 N/mm ² (SH 150)
	Determination of compressive strength UNE EN 13813:2014	UNI EN 13892-2:2005	>30 N/mm ² Class C30
	Determination of abrasion resistance BCA 1* UNE EN 13813:2014	UNI EN 13892-4:2003	Class: AR 0,5 (max 50 µm)
	Depth of water penetration under pressure 1* UNE EN 14891:2017	UNI EN 12390-8:2020	5 bars-3 days Direct pressure: No penetration Indirect pressure: No humidity

EN 3/4



Determination of slip resistance Technical building code	UNE EN 12633:2003	Value (USRV): 41 Class 2
---	-------------------	-----------------------------



Permeability to liquid water UNE EN 1504:2005	UNE EN ISO 1062-3:2008	<0.1 Kg / (m ² *h ^{0.5})
--	------------------------	---



Resistance to severe chemical attack UNE EN 1504:2005	UNI EN 13529:2005	Class: I Elongation at break
--	-------------------	---------------------------------



Determination of the transmission properties of water vapors UNE EN 1504:2005	UNE EN ISO 7783-2:2012	Class: 1 Sd<5 m For applications as described in the datasheet
--	------------------------	---



CO ₂ permeability UNE EN 1504:2005	UNE EN ISO 10062:2008	Sd>50
--	-----------------------	-------



Elongation at break UNE EN 1504:2005	UNE EN ISO 527-3	65%
---	------------------	-----

1* = Without sealant

SPECIAL PRECAUTIONS

This product contains cement.

- Avoid contact with eyes and skin and avoid inhalation of dust.
- Use rubber gloves and protective glasses.
- Do not apply the product at room temperature below 10°C or above 30°C.

Low temperatures extend and high temperatures significantly reduce the pot life and drying time of the product. Empty containers must be disposed of in accordance with current legislation. Keep out of the reach of children.

STORAGE CONDITIONS

The product should be stored in its original closed container and protected from the weather at temperatures between 10°C and 30°C, in a dry and well-ventilated place, away from heat sources and direct sunlight. The shelf life is 24 months from the manufacture date if properly stored.

PACKAGING FORMAT

It is available in packages of:

- Microflex® Fine - 10Kg.
- Resinflex® - 8L.
- Microflex® Medium - 20Kg.
- Microflex® Base - 20Kg.
- Resinflex® - 25L.

EN 4/4

MICROFLEX - MICROCEMENTO BICOMPONENTE

Microflex® es La línea de microcemento Microflex, bicomponente, se caracteriza sobre todo por su gran flexibilidad. Puede enrollarse como si de una tela se tratase. Incluso aplicando varias capas, de gran espesor, seguiremos contando con un material altamente flexible. Todavía no se ha conseguido igualar por ningún otro revestimiento. Además, es impermeable, un atributo realmente importante según la superficie donde se vaya a aplicar.

Su flexibilidad, hace de este microcemento el producto ideal para

edificios o construcciones donde haya mucho movimiento estructural. Sobre todo, ocurre en estructuras metálicas o de madera, debido a las dilataciones y las contracciones. Es el microcemento más adecuado para aplicar sobre cualquier zona con predisposición a la aparición de fisuras o grietas, sean del origen que sean. Puede aplicarse tanto en interior como exterior.

Puede combinarse con cualquier otra línea de microcemento Cemher, excepto con Microröck.

USOS

Microflex® es adecuado para la realización de:

- Revestimientos continuos altamente decorativos de suelos, paredes y techos en interiores y exteriores.
- Recubrimiento de muebles, estanterías, encimeras de cocina, mostradores, etc.
- Recubrimiento de suelos radiantes y chimeneas.
- Recubrimiento de revestimientos antiguos de plaquetas o baldosas cerámicas.
- Aplicable en estancias interiores y exteriores, así como en cocinas, baños y terrazas.
- Revestimiento de pavimentos peatonales en interiores o exteriores sobre soportes cementosos.
- Revestimiento decorativo para tiendas, oficinas, vestíbulos, zonas de exposición, viviendas, etc.
- Especialmente indicado para fachadas.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Pavimento continuo decorativo de múltiples opciones cromáticas.
- Aplicable en espesores de 0,3 y 5,5 mm.
- Alta tenacidad.
- Excelente adherencia sobre múltiples substratos minerales.
- Rápida aplicación y puesta en servicio.
- Se puede proteger con barnices.
- No fisura.
- Retracción compensada.
- Buena resistencia a los rayos UV
- Excelente trabajabilidad
- Revestimiento transpirable

MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN

A. Preparación del soporte:

Antes de aplicar microcemento Microflex® es necesario preparar la superficie en función de las condiciones del soporte de aplicación. Ciertas aplicaciones necesitan soluciones específicas: Consolidador de morteros en mal estado Compactec®, malla de fibra de vidrio, promotores de adherencia Puente de Unión 100, barreras de vapor o barreras de humedad por capilaridad Vapoepox®. En todo caso siga las recomendaciones de nuestros técnicos.

El soporte de aplicación debe estar limpio y libre de grasas, la base debe estar consolidada y en buenas condiciones de planimetría.

B. Mezcla:

Microflex® se mezcla con Resinflex® y con los Toners según el color seleccionado. Para garantizar las propiedades del revestimiento será imprescindible respetar la relación entre el microcemento y Resinflex®:

10kg de Microflex® Fino – Resinflex® - 5L.

20kg de Microflex® Medio – Resinflex® - 8L.
20kg de Microflex® Base – Resinflex® - 8L.

C. Preparación del mortero:

El mortero debe prepararse del siguiente modo:

1. Verter Resinflex® en un envase, añadir toda la carga de pigmento correspondiente a la cantidad de microcemento con el que se va a trabajar y mezclar hasta obtener un líquido de color homogéneo.
2. Verter el microcemento en polvo de forma gradual al tiempo que se mezcla el producto con un mezclador mecánico de bajas revoluciones.
3. Mezclar durante al menos 2 minutos hasta obtener una mezcla homogénea y exenta de grumos.

D. Rendimiento:

El rendimiento sobre superficie preparada con Microflex® es el que sigue:

A mejor nivelación y preparación de la superficie a recubrir, mejores rendimientos y menor coste en material y tiempo de aplicación. Es conveniente elegir el método adecuado para cada aplicación.

Microflex® Fino	2m ² /kg
Microflex® Medio	1,7m ² /kg
Microflex® Base	1m ² /kg

E. Capas de preparación:

Cuando ya hayamos preparado el soporte y este en perfectas condiciones aplicaremos dos capas de Microflex® Base mediante llana metálica. Antes de aplicar una nueva capa, dejar secar la anterior y realizar un suave lijado con lijadora roto-orbital y lijas de grano 40, con el fin de eliminar imperfecciones.

F. Capas de acabado:

Aplicar dos capas de Microflex® Fino, Medio o Base dependiendo del acabado estético que queramos y lo extenderemos con la ayuda de una llana de goma, utilizando una de las dos técnicas que siguen:

“Fresco sobre fresco”

Microflex® puede ser trabajado mediante la técnica “fresco sobre fresco”, aplicando la siguiente capa en cuanto la primera deja de tener “tac” (cuando el microcemento recién aplicado deja de adherirse a los dedos al tocarlo). Esta primera capa de Microflex® no necesita lijado. En caso de quedar rebabas o bultos, estas se eliminarán con la espátula de apoyo, descabezando el material que sobresalga. Aplicar la siguiente capa trabajando sobre tablas de poliestireno extruido. Una vez el material esté seco, realizar un suave lijado con lijadora roto-orbital o con lijas de grano 220 con el fin de eliminar imperfecciones (en cuanto haya cambiado de tonalidad y esté más claro).

“Fresco sobre seco”

Antes de aplicar una nueva capa, dejar secar la anterior (en torno a 3 horas) y realizar un suave lijado con lijadora roto-orbital o con lijas de grano 220 con el fin de eliminar imperfecciones.

G. Sellado:

Los microcementos Cemher® deben ser sellados una vez endurecidos entre las 24 y 48 horas. El revestimiento se puede sellar cuando tenga una humedad inferior al 5 %, la medida se realiza con instrumentos diseñados para este propósito. Los microcementos Cemher® pueden ser sellados con la imprimación tapaporos Hidroprimer® y el barniz al agua Aquamax® o al disolvente Maxipur®. Recomendamos seguir escrupulosamente los consejos de aplicación de las fichas técnicas.

TIEMPO DE VIDA DEL PRODUCTO

El tiempo de vida del producto o Pot-life es de 1 hora a unos 20°C. Recomendamos realizar amasadas de acuerdo con la experiencia del aplicador.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso. Una vez endurecido el material sólo podrá ser retirado con medios mecánicos.

DATOS TÉCNICO GENERALES

Tipo:	Microcemento monocomponente
Aspecto:	Polvo blanco
Mínima temperatura de aplicación:	+ 10 °C
Trabajabilidad (a 20 °C):	Aprox. 60 - 90 Minutos
Automovilístico con ruedas:	Sí
Apto calefacción radiante agua caliente / eléctrica:	Sí / No
Rango de pH (Tras 1 día):	12 pH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MICROFLEX

	NORMA	RESULTADO
	Clasificación máxima del aire interior en una vivienda UNE EN 16516:2018	UNI EN ISO 16000-6:2019 A+
	Conductividad térmica	UNI EN 12664:2002 $\lambda=0,55 \text{ (W/mK)}$
	Clasificación de reacción al fuego 1* UNE EN 13501-1:2019	UNI EN 13501-1:2019 Clase A1 Clase A1 _{FL}
	Determinación de la fuerza de adherencia UNE EN 13813:2014	UNI EN 13892-8:2003 $>4 \text{ N/mm}^2$ Clase B 4,0
	Resistencia al impacto UNE EN 13813:2014	UNI EN 6272-2:2012 $>20 \text{ Nm IR 20}$
	Determinación de la dureza superficial 1* UNE EN 13813:2014	UNI EN 13892-6:2003 $>150 \text{ N/mm}^2 \text{ (SH 150)}$
	Determinación de la resistencia a la compresión UNE EN 13813:2014	UNI EN 13892-2:2005 $>30 \text{ N/mm}^2$ Clase C30
	Determinación de la resistencia a la abrasión BCA 1* UNE EN 13813:2014	UNI EN 13892-4:2003 Clase: AR 0,5 (max 50 μm)
	Profundidad de penetración del agua bajo presión 1* UNE EN 14891:2017	UNI EN 12390-8:2020 5 bares - 3 días Presión directa: Sin penetración Presión indirecta: Sin humedad



Determinación de la resistencia
al deslizamiento

UNE EN 12633:2003

Valor (USRV): 41
Clase 2

Código técnico de la construcción



Permeabilidad al agua líquida

UNE EN 1504:2005

UNE EN ISO 1062-3:2008

<0.1 Kg / (m²*h^{0.5})

Resistencia a ataques químicos severos

UNE EN 1504:2005

UNI EN 13529:2005

Clase: I

28 Días sin presión

Determinación de las propiedades de
transmisión de vapores de agua

UNE EN 1504:2005

UNE EN ISO 7783-2:2012

Clase: 1 Sd<5 m

Para aplicaciones como las
descritas en la ficha técnicaPermeabilidad al CO²

UNE EN 1504:2005

UNE EN ISO 10062:2008

Sd>50



Elongación a la rotura

UNE EN 1504:2005

UNE EN ISO 527-3

65%

1* = Sin sellador

PRECAUCIONES ESPECIALES

Este producto contiene cemento.

- Evitar su contacto con ojos y piel, así como la inhalación del polvo.
- Utilizar guantes de goma y gafas protectoras.
- No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 10°C ni superior a 30°C.

Las temperaturas bajas alargan y las altas reducen sensiblemente el tiempo de vida del producto y el secado. Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. Mantener fuera del alcance de los niños.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 24 meses desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de:

- Microflex® Fino - 10Kg.
- Resinflex® - 8L.
- Microflex® Medio - 20Kg.
- Microflex® Base - 20Kg.
- Resinflex® - 25L.

ES 4/4

MICROFLEX - BÉTON CIRÉ BI-COMPOSANT

Microflex® est une gamme de béton-ciré bi-composant qui se caractérise avant tout par sa grande flexibilité. Elle peut être enroulée comme un tissu. Même avec plusieurs couches épaisses, nous avons toujours un matériau très flexible. Aucun autre revêtement ne l'a encore égalé. En outre, il est imperméable à l'eau, une caractéristique très importante en fonction de la surface sur laquelle il est appliqué.

Sa flexibilité fait de ce béton ciré le produit idéal pour les bâtiments

UTILISATIONS

Microflex® convient à la réalisation de:

- Revêtements continus hautement décoratifs pour les sols, les murs et les plafonds à l'intérieur et à l'extérieur.
- Revêtement de meubles, étagères, plans de travail de cuisine, comptoirs, etc.
- Revêtement de sols chauffants et de cheminées.
- Revêtement d'anciens revêtements en carreaux de céramique.
- Applicable dans les pièces intérieures et extérieures, ainsi que dans les cuisines, les salles de bains et les terrasses.
- Revêtement de trottoirs intérieurs et extérieurs sur des supports en ciment.
- Revêtement décoratif pour les magasins, les bureaux, les halls d'entrée, les espaces d'exposition, les maisons, etc.
- Particulièrement adapté aux façades.

MODE D'EMPLOI ET D'APPLICATION

A. Préparation de la surface:

Avant d'appliquer le béton ciré Microflex®, il est nécessaire de préparer la surface en fonction des conditions du support. Certaines applications nécessitent des solutions spécifiques: consolidation des mortiers en mauvais état avec Compactec®, treillis en fibre de verre, promoteurs d'adhérence Puente de Unión 100, pare-vapeur ou anti-remontées d'humidité avec Vapoepox®. Dans tous les cas, suivez les recommandations de nos techniciens.

Le support doit être propre et dégraissé, la base doit être consolidée et en bon état.

B. Mélange:

Microflex® est mélangé avec du Resinflex® et des Toners en fonction de la couleur choisie. Pour garantir les propriétés du revêtement, il est essentiel de respecter le rapport entre Microflex® et Resinflex®:

10kg Microflex® Fin - Resinflex® - 5L.
20kg Microflex® Medium - Resinflex® - 8L.
20kg Microflex® Base - Resinflex® - 8L.

ou les constructions où il y a beaucoup de mouvements structurels. Cela se produit surtout dans les structures métalliques ou en bois, en raison de l'expansion et de la contraction. C'est le béton ciré le plus approprié à appliquer sur toute zone prédisposée à l'apparition de fissures ou de fentes, quelle qu'en soit l'origine. Il peut être appliqué aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Il peut être combiné avec n'importe quelle autre ligne de béton ciré Cemher, à l'exception de Microröck.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Revêtement de sol décoratif continu avec de multiples choix chromatiques.
- Applicable en épaisseurs de 0,3 et 5,5 mm.
- Haute ténacité.
- Excellente adhérence sur de multiples supports minéraux.
- Application et mise en service rapides.
- Peut être protégé par des vernis.
- Pas de fissuration.
- Rétraction compensée.
- Bonne résistance aux UV.
- Excellente ouvrabilité.
- Revêtement respirant.

C. Préparation du mortier:

Le mortier doit être préparé de la manière suivante:

1. Versez du Resinflex® dans un récipient, ajoutez la totalité de la charge de pigment correspondant à la quantité de béton ciré à travailler et mélangez jusqu'à l'obtention d'un liquide coloré homogène.
2. Versez progressivement la poudre de béton ciré tout en mélangeant le produit à l'aide d'un mélangeur mécanique à faible régime.
3. Mélangez pendant au moins 2 minutes jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux.

D. Rendement:

La performance sur les surfaces préparées avec Microflex® est la suivante:

Plus la surface à revêtir est nivélée et préparée, meilleures sont les performances et le coût du matériel et du temps d'application est réduit.

Microflex® Fin	2m ² /kg
Microflex® Medium	1,7m ² /kg
Microflex® Base	1m ² /kg

E. Couches de préparation:

Une fois le support préparé et en parfait état, appliquez deux couches de Microflex® Base avec une truelle métallique. Avant d'appliquer une nouvelle couche, laissez sécher la précédente et poncez doucement avec une ponceuse roto-orbitale et un papier de verre de grain 40 pour éliminer les imperfections.

F. Couches de finition:

Appliquez deux couches de Microflex® Fine, Medium ou Base en fonction de la finition esthétique souhaitée et étalez-les avec une truelle en caoutchouc, en utilisant l'une des deux techniques suivantes:

“Mouillé sur mouillé”

Microflex® peut être travaillé selon la technique “mouillé sur mouillé”, en appliquant la couche suivante dès que la première couche n'a plus de “tac” (lorsque le béton ciré nouvellement appliqué ne colle plus aux doigts lorsqu'on le touche). Cette première couche de Microflex® ne nécessite pas de ponçage. S'il y a des bavures ou des grumeaux, il faut les enlever avec la spatule de support, en éliminant le matériau qui dépasse. Appliquez la couche suivante en travaillant sur des panneaux de polystyrène extrudé. Une fois le matériau sec, poncez doucement avec une ponceuse roto-orbitale ou du papier de verre de grain 220 pour éliminer les imperfections (dès qu'il a changé de couleur et qu'il est plus clair).

“Mouillé sur sec”

Avant d'appliquer une nouvelle couche, laissez sécher la couche précédente (environ 3 heures) et poncez doucement à l'aide d'une ponceuse roto-orbitale ou d'un papier de verre de grain 220 pour éliminer les imperfections.

G. Scellage:

Les bétons cirés Cemher® doivent être scellés après leur durcissement dans un délai de 24 à 48 heures. Le revêtement peut être scellé lorsqu'il présente une humidité inférieure à 5 %, la mesure étant effectuée avec des instruments conçus à cet effet. Les bétons cirés Cemher® peuvent être scellés avec le primaire Hidroprimer® et le vernis à base d'eau Aquamax® ou à base de solvant Maxipur®. Il est recommandé de suivre scrupuleusement les conseils d'application figurant dans les fiches techniques.

DURÉE DE VIE DU PRODUIT

La durée de vie en pot du produit est d'une heure à environ 20°C. Nous recommandons de malaxer le produit en fonction de l'expérience de l'applicateur.

NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils doivent être lavés à l'eau immédiatement après leur utilisation. Une fois que le matériau a durci, il ne peut être enlevé que mécaniquement.

DATOS TÉCNICO GENERALES

Type:	Béton ciré mono-composant
Apparence:	Poudre blanche
Température minimale d'application:	+ 10 °C
Aptitude à l'emploi (à 20°C):	Environ 60-90 minutes
Meubles sur roues:	Oui
Convient pour le plancher chauffant à eau chaude/électrique:	Oui/Non
Gamme de pH (après 1 jour):	12 pH

MICROFLEX SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	NORME	RÉSULTAT
	Classification maximale de l'air à l'intérieur d'un logement UNE EN 16516:2018	UNI EN ISO 16000-6:2019 A+
	Conductivité thermique	UNI EN 12664:2002 $\lambda=0,55 \text{ (W/mK)}$
	Classement de réaction au feu 1* UNE EN 13501-1:2019	UNI EN 13501-1:2019 Classe A1 Classe A1 _{FL}
	Détermination de la force d'adhérence UNE EN 13813:2014	UNI EN 13892-8:2003 $>4 \text{ N/mm}^2$ Classe B 4,0
	Résistance à l'impact UNE EN 13813:2014	UNI EN 6272-2:2012 $>20 \text{ Nm IR 20}$
	Détermination de la dureté de la surface 1* UNE EN 13813:2014	UNI EN 13892-6:2003 $>150 \text{ N/mm}^2 (\text{SH } 150)$
	Détermination de la résistance à la compression UNE EN 13813:2014	UNI EN 13892-2:2005 $>30 \text{ N/mm}^2$ Classe C30
	Détermination de la résistance à l'abrasion BCA 1* UNE EN 13813:2014	UNI EN 13892-4:2003 Classe: AR 0,5 (max 50 μm)
	Profondeur de pénétration de l'eau sous pression 1* UNE EN 14891:2017	UNI EN 12390-8:2020 5 bar - 3jours Pression directe: Pas de pénétration Pression indirecte: Pas d'humidité

	Détermination de la résistance au glissement Code technique de la construction	UNE EN 12633:2003	Valeur (USRV): 41 Classe 2
	Perméabilité à l'eau liquide UNE EN 1504:2005	UNE EN ISO 1062-3:2008	<0.1 Kg / (m ² *h ^{0.5})
	Résistance aux attaques chimiques sévères UNE EN 1504:2005	UNI EN 13529:2005	Classe: I 28 jours sans pression
	Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau UNE EN 1504:2005	UNE EN ISO 7783-2:2012	Classe: 1 Sd<5 m Pour les applications décrites dans la fiche technique
	Perméabilité au CO ² UNE EN 1504:2005	UNE EN ISO 10062:2008	Sd>50
	Élongation à la rupture UNE EN 1504:2005	UNE EN ISO 527-3	65%

1* = Pas de produit d'étanchéité

PRÉCAUTIONS SPÉCIALES

Ce produit contient du ciment.

- Éviter le contact avec les yeux et la peau, ainsi que l'inhalation des poussières.
- Utiliser des gants en caoutchouc et des lunettes de protection.
- Ne pas appliquer le produit à une température ambiante inférieure à 10°C ou supérieure à 30°C.

Les basses températures prolongent et les hautes températures réduisent considérablement la durée de conservation et le temps de séchage du produit. Les récipients vides doivent être éliminés conformément à la législation en vigueur. Tenir hors de portée des enfants.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine fermé et à l'abri des intempéries, à des températures comprises entre 10°C et 30°C, dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. La durée de conservation est de 24 mois à partir de la date de fabrication, s'il est correctement stocké.

CONDITIONNEMENT

Il est disponible en conteneurs de:

- Microflex® Fin - 10kg.
- Resinflex® - 8L.
- Microflex® Medium - 20Kg.
- Microflex® Base - 20Kg.
- Resinflex® - 25L.